

### SODIVAP 230°C

Retorno agua caliente - VAPOR *Delivery of Hot Water - STEAM*

Ref.: 1317

EPDM negro o rojo Impresión lona resistente a la abrasión - costuras exteriores.  
*Black or red EPDM, fabric patterning abrasion resistant - exterior piercing.*

 Rojo previa consulta.  
*Red on request.*



BS5342/2A+Année 17BARS 250PSI/Ø/232°C  
450°F DRAIN AFTER USE.

EPDM negro liso, reforzado con planchas de acero.  
Tubo y revestimiento conductor: R<10<sup>6</sup> Ω / m.  
*Smooth black EPDM, reinforced with steel layers. Conductive tube and covering: R < 10<sup>6</sup> Ω/m.*

Ø Int.   Int. ø (mm)	13*	16*	19*	25*	32*	38*	51*	63*
Ø Ext.   Ext. ø (mm)	25	27	32	38	46	52	67	81
P.S. Vapor saturado   W.P. Saturated steam (bar)	17	17	17	17	17	17	17	17
P.S. Agua caliente   W.P. Hot water (bar)	50	50	50	50	50	50	50	50
Peso   Weight (kg/m)	0,500	0,600	0,660	0,860	1,300	1,600	2,300	3,300
R. Curv.   R. Curv. (mm)	35	40	60	90	100	125	150	200

Tubería para paso de vapor saturado y sobrecalentado, hasta 232 °C. Para una perfecta seguridad de uso, es esencial purgar la manguera después de cada uso.

*Pipe for transporting saturated and superheated steam, up to 232°C. For safety reasons, it is essential to drain the hose after each use.*

**Temperatura:** \*Agua -30 °C +100 °C / 50 bar  
\*Vapor saturado o sobrecalentado +232 °C / 17 bar.

**Temperature:** \*Water - 30°C + 100°C / 50 bar  
\*Saturated or superheated steam +232°C / 17 bar.

**Norma:** Conforme a la norma BS5342 Tipo 2A - ISO 1307  
**P.L.N.E:** agua: Coef. Entre 10 y 20 °C.

**Standard:** Complies with standard BS5342 Type 2A - ISO 1307  
**P.L.N.E:** water : Coeff. 10 at 20 °C.

**(\*) Existencias: 20-40-60 metros.**

**(\*) Stock: 20-40-60 meters.**

### Soluciones

- 1 Mantenimiento Industrial
- 2 Farmacia y Química
- 3 Transporte, camiones cisterna
- 4 Automoción

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

[www.soditeccspain.com](http://www.soditeccspain.com)

**SODITECC SPAIN**

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com