

BÉTON JET - 85 BARS

Abrasión Intensiva *Severe Abrasives*

Ref.: 1750

85 bars WP. CONCRETE
PLACEMENT HOSE
S/F 1.75.

Caucho negro antiabrasivo,
conductor, impresión lona.
*Anti-abrasive conductive black
rubber, fabric patterning.*

Caucho negro liso antiabrasivo,
conductor, reforzado con 4 planchas
de acero a partir del Ø 100.

*Black rubber, smooth, abrasion-resistant,
conductive, reinforced with 4 steel layers
from Ø 100.*



Ø Int. Int. Ø (mm)	50	65	75*	100*	100*	125*	125*	150
Ø Ext. Ext. Ø (mm)	70	87	101	128	128	153	153	185
Peso Weight (kg/m)	2,700	4,200	5,200	7,400	7,400	9,400	9,400	14,400
R. Curv. R. Curv. (mm)	200	250	270	300	300	360	360	570
Racores Victaulic Victaulic couplings	2"	2 1/2"	3"	4"	4 1/2"	5"	5 1/2"	6"

Tubería de bomba de hormigón para esparcir en el extremo de la pluma.

Concrete pump hose for boom spreading.

Presión de servicio: 85 bar

Temperatura: -40 °C +70°C.

Norma: ISO 1307 - P.L.N.E: Coef. Entre 1.75 y 20 °C.

Working pressure: 85 bar

Temperature: -40° to +70°C.

Standard: ISO 1307 - P.L.N.E: Coeff. 1.75 at 20 °C.

(*) Existencias: Tramos equipados con 2 racores Victaulic extendidos. Tramos equipados con 2 racores Victaulic engastados. Tamos máx. desnudos previa demanda: 30.50 metros.

() Stock:* Lengths fitted with 2 gasket victaulic couplings. Lengths fitted with 2 crimped victaulic couplings. Max bare lengths on request: 30.50 meters.

Soluciones

- 1 Transporte, camiones cisterna
- 2 Construcción

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

www.soditeccspain.com

SODITECC SPAIN

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com